

5. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE MESURE

La synthèse des résultats de la mesure de la conductivité thermique du panneau de particules à base de lin est présentée dans le tableau 3.

Référence produit	Référence éprouvettes	Épaisseur moyenne (mm)	Température moyenne (°C)	Conductivité thermique λ (W/(m.K))	Incertitude estimée $k = 2$ (W/(m.K))
50/400	H031542-1R1 H031542-1R2	50,5	10,0	0,0754	$\pm 0,0023$

Tableau 3 : Synthèse des résultats.

Trappes, le 5 novembre 2007

Le Chef de la Division
ENERGIE ET PRODUITS
POUR LA CONSTRUCTION



Gianni VENUTI

Réalisation de l'essai
Yann GARCIA

Le Responsable Technique




Benoît DOUCEY

Vu et certifié conforme à l'original, le 26 FEV. 2008



Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons, aux produits ou aux matériels soumis au LNE et tels qu'ils sont définis dans le présent document.